

Ácidos grasos de lanolina

Estos ácidos están constituidos por el material obtenido por fraccionamiento durante la purificación de la lanolina. No se trata de ácidos "puros", ya que contienen también alcoholes y ésteres de alto peso molecular.



Especificaciones de aprobación

Aspecto: Masa untuosa, semisólida.

Índice de acidez : Entre 30 y 70 USP

Color:..... Oscuro, mayor que 18 Gardner. USP

Humedad (perdida por secado): 1% Máx. USP

Aplicaciones

Formulación de anticorrosivos, por su alta polaridad, antioxidantes. Formulaciones jabones, emulsiones textiles.