

Lanolina acetilada

Lanolina sometida a un proceso de esterificación con ácido acético, con lo cual se disminuye la cantidad de grupos alcoholícos (hidroxilos) libres.



Especificaciones de aprobación

Aspecto:	Masa untuosa, amarillenta
Color Gardner:	11 máx USP
Índice de hidroxilo:	5.0 máx USP
Punto de fusión:	Entre 30 y 40 °C USP
Índice de acidez:	3,0 máx USP
Índice de saponificación:	180 a 200 USP
Índice de Yodo:	Entre 8,0 y 12,0 USP
Humedad (perdida por secado)	0.25 % máx USP
Índice de saponificación :	110 - 130 USP
Índice Hidroxilo:	10 max USP

Aplicaciones

En cosmética, especialmente para formulaciones de baja alergenicidad.